

FR DWC 5759

FR DWC 5759 · FR-DWC-5759

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-FRDWC5759	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE FR-DWC-5759	REVİZYON / REVISION Rev. 00
---	--	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	FR DWC 5759	Ürün Kodu Product Code	FR-DWC-5759
Kategori Category	Parafin ve mumlar Paraffins and waxes	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime noktası Melting point	°C	57.0 – 59.0 57.0 – 59.0	ISO 3841
Yağ içeriği Oil Content	%(m/m)	en fazla 0.75 max. 0.75	ASTM D 721
100 °C'de viskozite Viscosity at 100 °C	mm ² /s	3.80 – 4.40 3.80 – 4.40	ISO 3104
25 °C'de penetrasyon Penetration at 25 °C	dmm	12 – 17 12 – 17	ASTM D 1321
40 °C'de penetrasyon Penetration at 40 °C	dmm	Raporlanır Report	ASTM D 1321
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 24 min. 24	ASTM D 156
Kükürt içeriği Sulphur content	mg/kg	en fazla 20 max. 20	ASTM D 2622
Koku Odour		en fazla 1 max. 1	ASTM D 1833
Kül içeriği Ash content	%(m/m)	en fazla 0.050 max. 0.050	ISO 6245
Parafin PAH Paraffin PAH		Uygun Adequate	Ph.Eur.4-4_2.2.25
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 0.50 max. 0.50	In-house method
Toluen Toluene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
Ksilen Xylene	mg/kg	en fazla 1 max. 1	In-house method