

FR DWC-EX 5456

FR DWC-EX 5456 · FR-DWC-EX-5456

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-FRDWCCEX5456	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE FR-DWC-EX-5456	REVİZYON / REVISION Rev. 00
--	---	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	FR DWC-EX 5456	Ürün Kodu Product Code	FR-DWC-EX-5456
Kategori Category	Parafin ve mumlar Paraffins and waxes	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
Kaynak Şartname Source Specification	MOL_0812_027 / 3	SAP Ürün No SAP Product No.	13008355

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime noktası Melting Point	°C	54.0 – 56.0 54.0 – 56.0	ASTM D 87
25 °C'de penetrasyon Penetration at 25 °C	dmm	en fazla 20 max. 20	ASTM D 1321
Yağ içeriği Oil Content	%(m/m)	en fazla 0.50 max. 0.50	ASTM D 721
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 26 min. 26	ASTM D 156
Kükürt içeriği Sulphur content	mg/kg	en fazla 20 max. 20	ASTM D 2622
Koku Odour		en fazla 1 max. 1	ASTM D 1833
Kül içeriği Ash content	%(m/m)	en fazla 0.0500 max. 0.0500	ISO 6245
Suda çözünür asit ve baz Water Soluble Acid and Base		Tespit edilmedi Not detected	Ph.Eur. 4-4
280-289 nm'de absorpsiyon Absorption to 280-289 nm	Abs	en fazla 0.15 max. 0.15	FDA 172886
290-299 nm'de absorpsiyon Absorption to 290-299 nm	Abs	en fazla 0.12 max. 0.12	FDA 172886
300-359 nm'de absorpsiyon Absorption to 300-359 nm	Abs	en fazla 0.08 max. 0.08	FDA 172886
360-400 nm'de absorpsiyon Absorption to 360-400 nm	Abs	en fazla 0.02 max. 0.02	FDA 172886
Parafin PAH Paraffin PAH		Uygun Adequate	Ph.Eur.4-4_2.2.25
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 0.5 max. 0.5	In-house method
Toluen Toluene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
Ksilen Xylene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
UV kararlılığı UV stability		en az 15 min. 15	RAL_GZ_041