

FR DWC-EX 5658

FR DWC-EX 5658 · FR-DWC-EX-5658

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-FR5658	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE FR-DWC-EX-5658	REVİZYON / REVISION Rev. 00
--	---	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	FR DWC-EX 5658	Ürün Kodu Product Code	FR-DWC-EX-5658
Kategori Category	Parafin ve mumlar Paraffins and waxes	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime noktası Melting Point	°C	56.0 – 58.0 56.0 – 58.0	ASTM D 87
25 °C'de penetrasyon Penetration at 25 °C	dmm	en fazla 20 max. 20	ASTM D 1321
Yağ içeriği Oil Content	%(m/m)	en fazla 0.50 max. 0.50	ASTM D 721
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 26 min. 26	ASTM D 156
Kükürt içeriği Sulphur content	mg/kg	en fazla 20 max. 20	ASTM D 2622
Koku Odour		en fazla 1 max. 1	ASTM D 1833
Kül içeriği Ash content	%(m/m)	en fazla 0.0500 max. 0.0500	ISO 6245
Suda çözünür asit ve baz Water Soluble Acid and Base		Tespit edilmedi Not detected	Ph.Eur. 4-4
280-289 nm'de absorbans Absorption to 280-289 nm	Abs	en fazla 0.15 max. 0.15	FDA 172886
290-299 nm'de absorbans Absorption to 290-299 nm	Abs	en fazla 0.12 max. 0.12	FDA 172886
300-359 nm'de absorbans Absorption to 300-359 nm	Abs	en fazla 0.08 max. 0.08	FDA 172886
360-400 nm'de absorbans Absorption to 360-400 nm	Abs	en fazla 0.02 max. 0.02	FDA 172886
Parafin PAH Paraffin PAH		Uygun Adequate	Ph.Eur.4-4_2.2.25
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 0.5 max. 0.5	In-house method
Toluen Toluene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
Ksilen Xylene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
UV kararlılığı UV stability		en az 15 min. 15	RAL_GZ_041