

## FR E905 DMWF 7478

Parafin ve mumlar / Paraffins and waxes

|                                                             |                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO.<br><b>KK-2026-TDS-FRE905-7478</b> | ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE<br><b>FR-E905-DMWF-7478</b> | REVİZYON / REVISION<br><b>Rev. 00</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|

## ÜRÜN BİLGİLERİ

## PRODUCT INFORMATION

|                          |                                          |                           |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Ürün Adı<br>Product Name | FR E905 DMWF 7478                        | Ürün Kodu<br>Product Code | FR-E905-DMWF-7478                        |
| Kategori<br>Category     | Parafin ve mumlar<br>Paraffins and waxes | Tedarikçi<br>Supplier     | Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. |

## ŞARTNAME DEĞERLERİ

## SPECIFICATION

| PARAMETRE<br>PARAMETER                              | BİRİM<br>UNIT | SINIR DEĞER<br>LIMITS          | YÖNTEM<br>METHOD |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| Katılaşma noktası<br>Congealing Point               | °C            | 70.0 - 75.0<br>70.0 - 75.0     | ASTM D 938       |
| 25 °C'de penetrasyon<br>Penetration at 25 °C        | dmm           | 12 - 20<br>12 - 20             | ASTM D 1321      |
| 100 °C'de viskozite<br>Viscosity at 100 °C          | mm²/s         | 11.00 - 14.00<br>11.00 - 14.00 | ISO 3104         |
| Yağ içeriği<br>Oil Content                          | %(m/m)        | en fazla 2.00<br>max. 2.00     | ASTM D 721       |
| Renk (ASTM)<br>Colour (ASTM)                        |               | en fazla 1.5<br>max. 1.5       | MSZ ISO 2049     |
| Koku<br>Odour                                       |               | en fazla 1<br>max. 1           | ASTM D 1833      |
| 280-289 nm'de absorbans<br>Absorption to 280-289 nm | Abs           | en fazla 0.15<br>max. 0.15     | FDA 172886       |
| 290-299 nm'de absorbans<br>Absorption to 290-299 nm | Abs           | en fazla 0.12<br>max. 0.12     | FDA 172886       |
| 300-359 nm'de absorbans<br>Absorption to 300-359 nm | Abs           | en fazla 0.08<br>max. 0.08     | FDA 172886       |
| 360-400 nm'de absorbans<br>Absorption to 360-400 nm | Abs           | en fazla 0.02<br>max. 0.02     | FDA 172886       |