

PP Compound NF15 CNF15-702

Primolen CNF15-702 · PP kompaundlar / PP compounds

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-CNF15-702	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE CNF15-702	REVİZYON / REVISION Rev. 00
---	--	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	Primolen CNF15-702	Ürün Kodu Product Code	CNF15-702
Kimyasal Tanım Chemical Description	%15 doğal lif dolgulu PP kompaund (PPNF15) 15% natural fiber filled PP compound (PPNF15)	Görünüm Appearance	Doğal veya standart siyah; renk eşleme seçeneği Natural or standard black; color-matching option
Kategori Category	PP kompaundlar PP compounds	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

TİPİK DEĞERLER

TYPICAL VALUES

TİPİK ÖZELLİKLER (ŞARTNAME DEĞİLDİR)

TYPICAL PROPERTIES (NOT FOR SPECIFICATION)

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime akış hızı (230 °C / 2,16 kg) MFR (230 °C / 2.16 kg)	g/10min	20 20	ISO 1133
Yoğunluk Density	g/cm ³	0,98 0.98	ISO 1183/A
Çekme modülü Tensile modulus	MPa	1700 1700	ISO 527-1,2
Akma çekme gerilmesi Tensile stress at yield	MPa	24 24	ISO 527-1,2
Kopma uzaması Tensile strain at break	%	8 8	ISO 527-1,2
Charpy darbe dayanımı (23 °C, çentikli) Charpy impact resistance (23 °C, notched)	kJ/m ²	15 15	ISO 179/1eA

UYGULAMA ALANLARI

APPLICATIONS

Enjeksiyon kalıplama; otomotiv, ev aletleri, yapı ve inşaat, sanayi ve mobilya uygulamaları. Tıbbi, farmasötik, gıda ve içme suyu uygulamalarında kullanılmamalıdır.

Injection molding; automotive, household appliances, building and construction, industrial and furniture applications. Shall not be used for medical, pharmaceutical, food or drinking water applications.

ELLEÇLEME /
HANDLING

Standart enjeksiyon makinelerinde kolay işlenebilirlik için tasarlanmıştır; işlem sıcaklığı 210-250 °C. Normalde kurutma gerekmez; taşıma/depolamada ıslanırsa yaklaşık 2 saat 80 °C'de ön kurutun.

Designed for easy processability on standard injection molding machines; processing temperature 210-250 °C. Normally no drying required; if wet during transport/storage, pre-dry about 2 h at 80 °C.

DEPOLAMA · STORAGE

Kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından koruyarak saklayın. 50 °C üzerinde uzun süreli depolamadan kaçının. Uygunsuz depolama ürün performansını bozabilir.

Store dry, protected from direct sunlight. Avoid prolonged storage above 50 °C. Improper storage may deteriorate product performance.

MALZEME / DENEY · MATERIAL /
TEST

Mekanik deneyler: ISO 294-1 enjeksiyon numuneleri; ISO 291'e göre oda sıcaklığında 72 saat koşullandırma. Özel parçalama/temizleme ile geri dönüşüm; temiz işletme içi üretim atıkları doğrudan geri dönüştürülebilir.

Mechanical tests: ISO 294-1 injection molded specimens; conditioned at room temperature for 72 h (ISO 291). Dedicated shredding/cleaning enables recycling; clean in-house production waste can be directly recycled.

MALZEME · MATERIAL

Enjeksiyon kalıplama için geliştirilmiştir; mükemmel darbe-rijitlik dengesi ve UV direnci. Geliştirilmiştir enjeksiyon kalıplama için; mükemmel darbe-rijitlik dengesi ve UV direnci.

Developed for injection molding; excellent impact-stiffness balance and UV resistance.