

Recycled PP GF30 Compound 40CCGF30-301

Remolen 40CCGF30-301 · Döngüsel PP kompaundlar / Circular PP compounds

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-40CCGF30-301	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE 40CCGF30-301	REVİZYON / REVISION Rev. 00
--	---	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	Remolen 40CCGF30-301	Ürün Kodu Product Code	40CCGF30-301
Kimyasal Tanım Chemical Description	%30 cam elyaf dolgulu PP (PPGF30); %40 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içerik; Enjeksiyon kalıplama için geliştirilmiş sürdürülebilir çözüm; yüksek rijitlik, yüksek çekme dayanımı, uzun süreli ısı kararlılık (LTHS) ve metallere karşı kararlılık. 30% glass fiber filled PP (PPGF30); 40% post-consumer recycle (PCR); Sustainable solution developed for injection molding; high stiffness, high tensile strength, long-term heat stability (LTHS) and stability against metals.	Görünüm Appearance	Standart siyah Standard black
Kategori Category	Döngüsel PP kompaundlar Circular PP compounds	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

TİPİK DEĞERLER

TYPICAL VALUES

TİPİK ÖZELLİKLER (ŞARTNAME DEĞİLDİR)

TYPICAL PROPERTIES (NOT FOR SPECIFICATION)

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime akış hızı (230 °C / 2,16 kg) MFR (230 °C / 2.16 kg)	g/10min	4,5 4.5	ISO 1133
Yoğunluk Density	g/cm ³	1,15 1.15	ISO 1183/A
Çekme modülü Tensile modulus	MPa	7200 7200	ISO 527-1,2
Akma çekme gerilmesi Tensile stress at yield	MPa	80 80	ISO 527-1,2
Kopma uzaması Tensile strain at break	%	3,5 3.5	ISO 527-1,2
Charpy darbe dayanımı (23 °C, çentikli) Charpy impact resistance (23 °C, notched)	kJ/m ²	14 14	ISO 179/1eA

UYGULAMA ALANLARI

APPLICATIONS

Enjeksiyon kalıplama; otomotiv, ev aletleri, yapı ve inşaat, sanayi ve mobilya uygulamaları. Tıbbi, farmasötik, gıda ve içme suyu uygulamalarında kullanılmamalıdır.

Injection molding; automotive, household appliances, building and construction, industrial and furniture applications. Shall not be used for medical, pharmaceutical, food or drinking water applications.

ELLEÇLEME /
HANDLING

Standart enjeksiyon makinelerinde kolay işlenebilirlik için tasarlanmıştır; önerilen işlem sıcaklığı 210–250 °C. Normalde kurutma gerekmez; taşıma/depolamada ısılarsa yaklaşık 2 saat 80 °C'de ön kurutma önerilir.

Designed for easy processing on standard injection molding machines; recommended temperature 210–250 °C. Normally no drying is needed; if wet during transport/storage, pre-dry about 2 hours at 80 °C.

DEPOLAMA · STORAGE

Kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından koruyarak saklayın. 50 °C üzerinde uzun süreli depolamadan kaçının. Uyumsuz depolama ürün performansını bozabilir.

Store dry, protected from direct sunlight. Avoid prolonged storage above 50 °C. Improper storage may deteriorate product performance.

MALZEME / DENEY · MATERIAL / TEST

Birkaç mekanik ölçüm: ISO 294-1 enjeksiyon numuneleri; ISO 291'e göre oda sıcaklığında 72 saat koşullandırma. Özel parçalama/temizleme ile geri dönüşüm; temiz işletme içi üretim atıkları doğrudan geri dönüştürülebilir.

Several mechanical measurements: ISO 294-1 injection molded specimens; conditioned at room temperature for 72 h (ISO 291). Dedicated shredding/cleaning enables recycling; clean in-house production waste can be directly recycled.